



## Aperçu

---

Visuellement trompeur ; la combinaison de bois et de béton sous forme d'éclairage acoustique. Il a l'air robuste, tout en ajoutant une ambiance douce et en absorbant les distractions sonores indésirables.

Le panneau acoustique Hush est fabriqué à 100 % en PET, dont 60 % de matériau recyclé, avec des fibres ignifuges garantissant la certification ASTM E84 classe A. Il ne contient aucun COV et a un coefficient d'absorption acoustique de NRC = 0,85. Sa résistance par rapport à son poids contribue à son efficacité énergétique supérieure.

## Spécifications

---

- Épaisseur du matériau de 12 mm
- Indice NRC : 0.65
- Suspendu

## Informations sur l'éclairage


---

- 375 LM/F
- Couleur 3000K

## Méthodes d'installation

---

Montage suspendu



## Options de couleur

### Grains de béton et de pierre :




Concrete



Terrazzo Grey



Terrazzo Orange



Black Marble



Panda Marble




Breccia Marble



Black and Gold Granite



Grunge Marble



Green Quartz



Blue Granite

### Grains de bois :



Ashwood



Grey Maple



Sand



Antique Oak



Cherry




Walnut

### Couleurs Luxe :



Disponible dans notre nouvelle série de couleurs avec 50 teintes de surface innovantes spécialement développées :

### Couleurs des éléments :



En raison de notre engagement envers la durabilité et l'utilisation de ressources recyclées, une légère variation de couleur jusqu'à 5% peut survenir.

# Test de propagation des flammes et NRC

Déterminer les valeurs de propagation des flammes et de développement de fumée sur la base de tests tripliqués réalisés.

Le matériau isolant, d'une épaisseur de 12 mm, est décrit comme un « panneau acoustique en polyester de 12 mm ».

## Méthode

La méthode CAN/ULC-S102-10 détermine les caractéristiques de combustion de surface des matériaux dans des conditions spécifiques. Les résultats de moins de trois échantillons identiques donnent des valeurs de propagation des flammes (FSV) et de développement de fumée (SDV), tandis que trois tests ou plus produisent des valeurs moyennes, appelées classification de propagation des flammes (FSR) et classification de développement de fumée (SDC).

## Procédure de test


Le tunnel est préchauffé à 85 °C, puis refroidi à 40 °C. L'échantillon de test est placé pour former un plafond continu de 7315 mm de long, à 305 mm du sol. Les valeurs de développement de fumée (SDV) sont calculées en comparant la surface sous la courbe d'obscurcissement de chaque échantillon à celle d'un panneau de ciment renforcé et du chêne rouge, avec des références respectives de 0 et 100. Chaque SDV est obtenue en divisant la surface totale par celle du chêne rouge et en multipliant par 100.

## Observations des caractéristiques de combustion

Les échantillons s'enflamment environ 18 à 23 secondes après leur exposition à la flamme de test. Un comportement de fusion et de gouttelette enflammée a été observé. Le matériau qui tombait au sol de l'appareil s'enflammait également.

- Les fronts de flamme se sont propagés sur des distances maximales de 1,7, 2,9 et 1,8 mètres après environ 587, 577 et 244 secondes dans chaque test respectif.

## Comparaison du coefficient de réduction du bruit



Résultats du test acoustique selon l'ASTM C423-17, disponibles sur demande.